# CLEARTUF P82

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | & M&G Gruppo Mossi Ghisolfi | **دسته بندی** | PET |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

رزین CLEARTUF P82 یک رزین کوپلیمر PET با درجه غذایی بر پایه اسید ترفتالیک است. شفافیت و درخشش بالای آن، آن را برای تولید بطری و سایر ظروف توسط ماشین های پردازش معمولی تک و دو مرحله ای مناسب می کند. این یک پلیمر با وزن مولکولی بالا برای استفاده عمومی در تولید ظروف است. وضعیت نظارتی: رزین CLEARTUF P82 برای تولید اقلام بسته بندی مواد غذایی مناسب است، اما مقررات خاص از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برای اطلاع از وضعیت نظارتی در ایالات متحده تحت مقررات FDA یا در اروپا تحت مقررات EC و/یا ملی، لطفاً با نماینده فروش محلی خود یا بخش ایمنی و انطباق محصول ما تماس بگیرید. خواص فیزیکی - شیمیایی: بطری های ساخته شده از رزین CLEARTUF P82 دارای پایداری ابعادی خوب و خزش کم، شفافیت نوری و براقیت بالا، خواص مانع خوب در برابر اکسیژن، دی اکسید کربن و رطوبت هستند. این بطری ها همچنین دارای مقاومت شیمیایی بالایی در برابر الکل، روغن ها، چربی ها و محلول های آبی رقیق اسیدهای معدنی، بازها، نمک ها و صابون ها هستند. رزین CLEARTUF P82 به صورت دانه ای طبیعی، فله یا بسته بندی شده در کیسه های بزرگ موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | وزن مولکولی بالا | - | - |
| | کوپلیمر | - | - |
| | تعریف، بالا | - | - |
| | مطابقت با تماس غذایی | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | بطری<br>ظرف غذا | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | ذره | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای ذوب** | 250 °C | 482.0 °F | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.