CLEARTUF TURBO II

تولیدکننده	& M&G Gruppo Mossi Ghisolfi	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CLEARTUF TURBO II Polyester Resin یک رزین کوپلیمر پلی اتیلن ترفتالات مبتنی بر TPA است که به طور ویژه برای استفاده در تولید بطری برای بازار آب معدنی طراحی شده است. این یک پلیمر با وزن مولکولی کم با ویسکوزیته ذاتی 0.74 (IV) است. CLEARTUF TURBO II Polyester Resin به گونه ای طراحی شده است که خواص بسیار مطلوب ظرف، از جمله شفافیت، درخشش و رنگ خوب را ارائه دهد. CLEARTUF TURBO II Polyester Resin با یک سیستم کاتالیزور و تثبیت کننده ویژه طراحی شده است که حفظ خواص را در طول پردازش ارائه می دهد. این پایداری برتر همچنین امکان استفاده از شرایط خشک کردن مورد نیاز را بدون تأثیر بر رنگ یا وزن مولکولی فراهم می کند. CLEARTUF TURBO II Polyester Resin همچنین می تواند در دماهای پایین تر در مقایسه با سایر گریدهای معمولی بطری پردازش شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری پردازش	-	-
ویژگی‌ها	وزن مولکولی پایین	-	-
	کوپلیمر	-	-
	پایداری پردازش خوب	-	-
	رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	تعریف، بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	بطری ظرف	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 248	F° 478.4	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 177	F° 350.6	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
نقطه شبنم	C° 29.0-	F° 20.2-	-
حداکثر رطوبت پیشنهادی	% 3.0E-3	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.