COBITECH 2

تولیدکننده	& M&G Gruppo Mossi Ghisolfi	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین COBITECH 2 یک کوپلیمر PET بر پایه اسید ترفتالیک است. استحکام مذاب بالای آن، آن را برای تولید ورقه‌ها، تخته‌ها، پانل‌ها، پروفیل‌ها و مهره‌های منبسط شده مناسب می‌سازد. ورق فوم را می‌توان ترموفرمینگ کرد. پس از تبلور، محصولات فوم شده می‌توانند دمای بیش از 200 درجه سانتیگراد (390 درجه فارنهایت) را برای مدت کوتاهی تحمل کنند و مستعد پرداخت مکانیکی هستند. ضایعات محصولات فوم شده به دست آمده توسط COBITECH 2 را می‌توان در اکستروژن بدون افت قابل توجه I.V. دوباره استفاده کرد. COBITECH 2 همچنین برای کاربردهایی که نیاز به استحکام مذاب بالا دارند، مانند فیلم دمشی، طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر مقاومت ذوب خوب	- -	- -
کاربردها	فوم ورق پروفایل	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن	-	-
	ترموفرمینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.88 g/cm³	-	ASTM D1895
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	14 g/10 min	-	ASTM D1238

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	248 C°	478.4 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.