NAXALOY® 770 GF16

تولیدکننده	MRC Polymers, Inc.	**دسته بندی**	PC+ABS
فیلر	۱۶٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

اطلاعات و جزئیات بیشتر در صورت درخواست در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 16% پرکننده بر اساس وزن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.24 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.20 to 0.30 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	121	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 97.0	psi 14068.69	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 4760	psi 690380.88	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 148	psi 21465.62	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 96 J/m 110	- ft·lb/in 1.8 ft·lb/in 2.06	ASTM D256 - -
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	J/m 590	ft·lb/in 11.05	ASTM D256
ضربه پرتاب وزنه ابزاری	J 4.40 J 5.10	- - -	ASTM D3763 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 138 C° 129	- F° 280.4 F° 264.2	ASTM D648 - -
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 139 C° 129	- F° 282.2 F° 264.2	- ASTM D1525 ASTM D1525

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری	SE	-	FMVSS 302

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.