NAXALOY® 780 GF11

تولیدکننده	MRC Polymers, Inc.	**دسته بندی**	PC+PBT
فیلر	۱۱٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مقاومت شیمیایی خوب، مقاومت در برابر ضربه و حرارت، روان کننده های داخلی و خارجی، تثبیت کننده UV و سایر اصلاحات. اطلاعات و جزئیات بیشتر در صورت درخواست در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 11% پرکننده بر اساس وزن	-	-
افزودنی	روانکار پایداری‌کننده UV	- -	- -
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر ضربه روانکاری شده مقاومت حرارتی متوسط	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.27 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	18 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 0.60 %	-	ASTM D955

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	78.0 MPa	11312.96 psi	ASTM D638
مدول خمشی	3750 MPa	543892.5 psi	ISO 178
تنش خمشی	117 MPa	16969.45 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	8.0 kJ/m²	3.81 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	108 C°	226.4 F°	-
	99.0 C°	210.2 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.