

CERTENE™ EDF-226A

EVA	دسته بندی	Muehlstein	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

EDF-226A یک کوپلیمر 6% ETHYLENE VINYL ACETATE (EVA) با گرید ممتاز تایید شده است که اغلب در تولید فیلم های تخصصی مورد نیاز برای قابلیت آب بندی حرارتی و مقاومت ضربه عالی استفاده می شود. کاربردهای EDF-226A شامل فیلم فریزر، کیسه های تولید و فیلم هایی است که به شفافیت خوب نیاز دارند. EDF-226A حاوی بدون لغزش و بدون آنتی بلاک است. دمای ذوب 400 درجه فارنهایت یا کمتر برای کاهش خطر تجزیه پلیمر توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	کوپلیمر	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	پایداری حرارتی، خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	بسته بندی	-	-
	فیلم ها	-	-
	کیسه ها	-	-
	بسته بندی غذا	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.926	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.0	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	%wt 6.0	-	-

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
صخامت فیلم - تست شده	µm 38	mil 1.5	-
استحکام کششی	MPa 28.0	psi 4061.06	ASTM D882
	MPa 26.0	psi 3770.99	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 350	-	ASTM D882
	% 650	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 170	oz 6.0	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 140	oz 4.94	ASTM D1922
	g 100	oz 3.53	ASTM D1922

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 102	F° 215.6	DSC

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 2.5	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.