

CERTENE™ LDF-722F

LDPE	دسته بندی	Muehlstein	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

LDF-722F یک رزین درجه یک تایید شده است که به طور ویژه برای تولید فیلم های دمش نازک با کشش بالا و شفافیت بالا طراحی شده است. LDF-722F دارای ترکیبی عالی از قابلیت فرآیندپذیری آسان در سرعت های اکستروژن بالا و تعادل بسیار خوب خواص مکانیکی فیلم است. فیلم ها پایداری رنگ بسیار خوب و عملکرد آب بندی حرارتی برتر را نشان می دهند. کاربردهای LDF-722F شامل فیلم برای لباسشویی و خشکشویی، کیسه های پوشش درخت موز و کیسه های محصولات کشاورزی می باشد. حداکثر کشش فیلم توصیه شده 0.5 میل است. LDF-722F حاوی لغزندگی بالا و ضد چسبندگی بالا است. LDF-722F با مقررات FDA 21CFR 177.1520 (c) 2.2 و اکثر مقررات بین المللی مربوط به استفاده از پلی اتیلن در تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	نرمی بالا	-	-
	مقاومت در برابر کلوخه شدن بالا	-	-
ویژگی ها	نرمی بالا	-	-
	مقاومت در برابر کلوخه شدن بالا	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	خوبی جداسازی	-	-
	قابلیت دوخت حرارتی خوب	-	-
	پایداری رنگ خوب	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	بسته بندی غذا کیسه لباسشویی	- -	- -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.922	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 7.0	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 25	mil 0.9843	-
مدول سکانت	MPa 228 MPa 276	psi 33068.66 psi 40030.49	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی	MPa 9.65 MPa 8.96 MPa 20.7 MPa 14.5	psi 1399.62 psi 1299.54 psi 3002.29 psi 2103.05	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 150 % 500	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 30	oz 1.06	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf			

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D1922
	g 150	oz 5.29	ASTM D1922
	g 110	oz 3.88	ASTM D1922

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	70	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 6.5	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.