

CERTENE[®] LLGF-120B

LLDPE	دسته بندی	Muehlstein	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

LLGF-120B یک رزین با درجه عالی حاوی بوتن-کوپلیمر است که برای تولید فیلم‌های بادی که نیاز به استحکام و قابلیت دوخت عالی و قابلیت پردازش آسان دارند، طراحی شده است. کاربردهای LLGF-120B شامل کیسه‌های حمل و نقل سنگین، بسته‌بندی مواد غذایی و فیلم‌های فریزر است. LLGF-120B هیچ لغزشی ندارد، آنتی‌بلک متوسط دارد و حاوی کمک پردازش است. LLGF-120B با مقررات FDA 21CFR 177.1520(c)3.1a مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	قابلیت دوخت حرارتی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
	اکتین هم‌مونومر	-	-
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	فیلم‌ها	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	کیسه بسته بندی سنگین	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.920	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.0	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 25	mil 0.9843	-
مدول سکانت	MPa 175	psi 25381.65	ASTM D882
	MPa 195	psi 28282.41	ASTM D882
استحکام کششی	MPa 10.0	psi 1450.38	ASTM D882
	MPa 10.0	psi 1450.38	ASTM D882
	MPa 48.0	psi 6961.82	ASTM D882
	MPa 31.0	psi 4496.18	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 470	-	ASTM D882
	% 650	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 270	oz 9.52	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf	g 400	oz 14.11	ASTM D1922
	g 600	oz 21.16	ASTM D1922

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	60	براقیت
ASTM D1003	-	% 10	کدورت (Haze)

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.