

CERTENE™ LLBF-122F

LLDPE	دسته بندی	Muehlstein	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

LLBF-122F یک رزین نخست تأیید شده Butene-comonomer است که به طور خاص برای تولید فیلم‌های دمشی با عملکرد بالا برای بسته‌بندی‌های عمومی طراحی شده است. LLBF-122F ترکیبی عالی از فرآیندپذیری آسان با استحکام بسیار خوب فیلم و همچنین دامنه دمای وسیع برای حرارت دوخت را ارائه می‌دهد. کاربردهای اصلی LLBF-122F شامل کیسه‌های لباس، کیسه‌های محصولات لاینرها است. حداکثر مقدار توصیه شده برای کشش فیلم 0.5 mil است. LLBF-122F دارای لغزش بالا و آنتی‌بلک بالایی است. LLBF-122F با مقررات (a) 3.1 (c) 177.1520 (c) 21CFR FDA و بیشتر مقررات بین‌المللی مربوط به استفاده از پلی‌اتیلن در تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	نرمی بالا مقاومت در برابر کلوخه شدن بالا	- -	- -
ویژگی‌ها	محدوده مهر و موم گسترده بوتن همومر نرمی بالا مقاومت در برابر کلوخه شدن بالا قابلیت کار، خوب مقاومت خوب مطابقت با تماس غذایی	- - - - - - -	- - - - - -

کاربردها

-
-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته بندی	-	-
	فیلم ها	-	-
	پوشش	-	-
	کیسه ها	-	-
	کیسه لباسشویی	-	-
	رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	-
	اشکال	ذره	-
	روش فرآیند	فیلم دمشی	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.920	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.0	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 25	mil 0.9843	-
مدول سکانت	MPa 214	psi 31038.13	ASTM D882
	MPa 248	psi 35969.42	ASTM D882
استحکام کششی	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D882
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D882
	MPa 44.8	psi 6497.7	ASTM D882
	MPa 29.6	psi 4293.12	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 650	-	ASTM D882
	% 990	-	ASTM D882
			ASTM D1709A

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
	oz 3.0	g 85	ضربه پرتاب وزنه
ASTM D1922	-		استحکام پارگی Elmendorf
ASTM D1922	oz 2.82	g 80	
ASTM D1922	oz 19.4	g 550	
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D3418	F° 249.8	C° 121	دمای ذوب پیک
نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	65	براقیت
ASTM D1003	-	% 7.5	کدورت (Haze)
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.