

# CERTENE™ LLHF-117XA

LLDPE	دسته بندی	Muehlstein	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

LLHF-117XA یک کوپلیمر اتیلن-هگزن با گرید ممتاز و تایید شده است که به طور ویژه برای اکستروژن فیلم‌های دمشی SUPER STRENGTH با استحکام ضربه و چقرمگی فوق‌العاده توسعه یافته است. LLHF-117XA دارای قابلیت فرآیندپذیری خوب است و فیلم‌ها استحکام پارگی Elmendorf و مقاومت در برابر سوراخ شدن استثنایی از خود نشان می‌دهند. کاربردهای اصلی LLHF-117XA شامل آسترهای فوق‌العاده قوی، فیلم‌های لمینیت، فیلم‌های بسته‌بندی کششی و کیف‌های دستی فوق‌العاده قوی است. حداکثر میزان کشش فیلم توصیه شده 0.3 میل است. LLHF-117XA حاوی هیچ ماده لغزنده و ضد چسبندگی نیست. LLHF-117XA با مقررات FDA 21CFR 177.1520 (c) 3.2(a) و اکثر مقررات بین‌المللی مربوط به استفاده از پلی‌اتیلن در تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روشن تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک
-	-	کوپلیمر
-	-	همومر هگزن
-	-	مقاومت در برابر سوراخ شدن
-	-	مقاومت در برابر ضربه، بالا
-	-	قابلیت کار، خوب
-	-	مقاومت در برابر پارگی خوب
-	-	سختی خوب
-	-	مطابقت با تماس غذایی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	پوشش	-	-
	کیسه‌ها	-	-
	پیچش کششی	-	-
	کیسه بسته بندی سنگین	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.917	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.0	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 25	mil 0.9843	-
مدول سکانت	-	-	ASTM D882
	MPa 193	psi 27992.33	ASTM D882
	MPa 207	psi 30022.87	ASTM D882
استحکام کششی	-	-	ASTM D882
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D882
	MPa 12.0	psi 1740.46	ASTM D882
	MPa 55.0	psi 7977.09	ASTM D882
	MPa 40.0	psi 5801.52	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	-	-	ASTM D882
	% 650	-	ASTM D882
	% 780	-	ASTM D882

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1709A	oz 16.93	g 480	ضربه پرتاب وزنه
ASTM D1922	-		استحکام پارگی Elmendorf
ASTM D1922	oz 15.17	g 430	
ASTM D1922	oz 26.45	g 750	
نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	55	براقیت
ASTM D1003	-	% 9.0	کدورت (Haze)
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.