

CERTENE™ PBM-20AN

PP Homopolymer	دسته بندی	Muehlstein	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

PBM-20AN یک گرید ممتاز و تایید شده برای کاربردهای قالب‌گیری تزریقی است که به عملکرد ضربه متوسط نیاز دارد. PBM-20AN حاوی عامل هسته‌زا و آنتی‌استاتیک است. کاربردهای PBM-20AN شامل ظروف نگهداری، سطل‌ها و جعبه‌ها است. PBM-20AN با مقررات FDA 21CFR 177.1520(c) 3.1a، شرایط استفاده B-H (مطابق با 21 CFR 176.170(c)) مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی خاصیت آنتی‌استاتیک	- -	- -
ویژگی‌ها	هسته‌ای کوپلیمر ضربه‌ای خاصیت آنتی‌استاتیک مطابقت با تماس غذایی مقاومت به ضربه متوسط	- - - - -	- - - - -
کاربردها	طرف جعبه بارگذاری	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 176.170(c) 1 FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	- -	- -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.900	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 20	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 26.2	psi 3800.0	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 7.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1030	psi 149389.14	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 110	ft·lb/in 2.06	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 90.0	F° 194.0	ASTM D648
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.