

CERTENE™ PBM-21

PP Homopolymer	دسته بندی	Muehlstein	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

PBM-21 یک گرید ممتاز و تایید شده برای کاربردهای قالب‌گیری تزریقی است که به عملکرد ضربه متوسط نیاز دارد. کاربردهای PBM-21 شامل ظروف نگهداری، سطل‌ها و جعبه‌ها است. PBM-21 با مقررات 3.1a FDA 21CFR 177.1520(c)، شرایط استفاده C-H (مطابق با 21CFR 176.170(c)) مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر ضربه‌ای مطابقت با تماس غذایی مقاومت به ضربه متوسط	- - -	- - -
کاربردها	ظرف جعبه بارگذاری	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 176.170(c) 1 FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.900	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 20	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 3800.0	MPa 26.2	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 7.0	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 149389.14	MPa 1030	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 2.06	J/m 110	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 194.0	C° 90.0	دمای تغییر شکل تحت بار

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.