

CERTENE™ PHT-3

PP Homopolymer	دسته بندی	Muehlstein	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

PHT-3 یک درجه پلی پروپیلن درجه یک تأیید شده است که به طور خاص برای اکستروژن فیلم ریخته‌گری آب سرد برای کاربردهای نوار برش طراحی شده است. PHT-3 دارای قابلیت پردازش عالی، پایداری حرارتی بسیار خوب و درجه خلوص بالا با انتقال کم آب و تعادل خوب بین خواص استحکام نوار و جهت‌گیری است. کاربردهای PHT-3 شامل نوارهای کشیده شده برای استفاده‌های بافتی Raffia، مانند کیسه‌های صنعتی بافته شده، زیرانداز فرش، چادرها و ژئوتکستایلها است. نوارهای فیبری برای طناب‌ها و نوارها و مونو فیلامنت‌ها برای برس‌ها و طناب‌ها، دیگر کاربردهای PHT-3 هستند. دماهای پردازش توصیه شده برای PHT-3 عبارتند از: (1) نوار-210° تا 220°C در سیلندر و 230-250°C در سر، و (2) چندفیلامنت-210° تا 230°C PHT-3 با مقررات FDA 21CFR 177.1520 و با اکثر مقررات بین‌المللی مربوط به استفاده از پلی پروپیلن در تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خلوص بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	پایداری حرارتی، خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	نخ	-	-
	بند	-	-
	تک فیلامنت	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
-	پشتی فرش	-	-
-	فیلم ریخته‌گری	-	-
-	طناب	-	-
-	کیسه بسته بندی سنگین	-	-
-	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
-	ذره	-	-
-	اکستروژن	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.904	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.0	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	MPa 1410	psi 204503.58	ASTM D790
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.