

CERTENE™ 705 SAN

SAN	دسته بندی	Muehlstein	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CERTENE™ 705 SAN یک ماده استایرن اکریلونیتریل (SAN) است. در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	پلت ها	اشکال

فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.07	وزن مخصوص
ASTM D1238	-	g/10 min 7.5	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D955	-	% to 0.40 0.30	جمع شدگی قالب (Shrinkage)
ASTM D785	-	83	سختی Rockwell

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 475724.64	MPa 3280	مدول کششی
ASTM D638	psi 10500.75	MPa 72.4	استحکام کششی
ASTM D790	psi 500381.1	MPa 3450	مدول خمشی
ASTM D790	psi 16679.37	MPa 115	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 0.3933	J/m 21	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 204.98	C° 96.1	دمای تغییر شکل تحت بار
ISO 306/B50	F° 222.8	C° 106	دمای نرم‌شوندگی Vicat

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.