

# CERTENE™ 705 SAN

SAN	دسته بندی	Muehlstein	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

CERTENE™ 705 SAN یک ماده استایرن اکریلونیتریل (SAN) است. در آمریکای شمالی موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
اشکال	پلت ها	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.07	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 7.5	-	ASTM D1238
جمع شدگی قالب (Shrinkage)	% to 0.40 0.30	-	ASTM D955
سختی Rockwell	83	-	ASTM D785

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 475724.64	MPa 3280	مدول کششی
ASTM D638	psi 10500.75	MPa 72.4	استحکام کششی
ASTM D790	psi 500381.1	MPa 3450	مدول خمشی
ASTM D790	psi 16679.37	MPa 115	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 0.3933	J/m 21	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 204.98	C° 96.1	دمای تغییر شکل تحت بار
ISO 306/B50	F° 222.8	C° 106	دمای نرم‌شوندگی Vicat

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import  
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.