# Mytex® AS33K(W)-02

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Mytex Polymers | **دسته بندی** | TPO |
| **فیلر** | تالک | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

پلی پروپیلن ترکیب شده پر شده با تالک تولید شده برای کاربردهای داخلی خودرو با استفاده از فناوری Mytex®.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | تالک | - | - |
| **کاربردها** | قطعات داخلی خودرو | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.04 g/cm³ | - | Internal Method |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 24 g/10 min | - | Internal Method |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | | - | ISO 294-4 |
| | 1.5 % | - | - |
| | 1.4 % | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| محتوای خاکستر | % 20 | - | Internal Method |
| سختی Shore | | - | ISO 868 |
| | 82 | - | - |
| | 67 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| تنش کششی | | - | - |
| | MPa 28.6 | psi 4148.09 | ISO 527-2/50 |
| | MPa 22.8 | psi 3306.87 | ISO 527-2 |
| کرنش کششی | | - | ISO 527-2 |
| | % 3.3 | - | - |
| | % 16 | - | - |
| مدول خمشی | | - | ISO 178 |
| | MPa 2270 | psi 329236.26 | - |
| | MPa 2640 | psi 382900.32 | - |
| | MPa 2630 | psi 381449.94 | - |
| تنش خمشی | MPa 44.9 | psi 6512.21 | ISO 178 |
| استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار | | - | - |
| | kJ/m² 2.0 | ft·lb/in² 0.9516 | ISO 179 |
| | kJ/m² 3.2 | ft·lb/in² 1.52 | ISO 179/1eA |
| استحکام ضربه Izod شکاف‌دار | | - | ISO 180 |
| | kJ/m² 2.0 | ft·lb/in² 0.9516 | - |
| | kJ/m² 3.4 | ft·lb/in² 1.62 | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| دمای تغییر شکل حرارتی | | - | - |
| | C° 120 | F° 248.0 | ISO 75-2/B |
| | C° 66.7 | F° 152.06 | ISO 75-2/A |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.