NANCAR® 1032

تولیدکننده	,.Nantex Industry Co .Ltd	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NANCAR® 1032 یک کوپلیمر آکریلونیتریل بوتادین با مقاومت روغن متوسط بالا است. این ماده در دمای پایین پلیمریزه می‌شود و حاوی آنتی‌اکسیدان کافی برای شرایط پیری عادی است. این ماده بسیار مقاوم در برابر آب است و برای فلز غیرخورنده است. NANCAR® 1032 یک لاستیک نیتریل چندمنظوره عالی است. این ماده به‌ویژه برای استفاده در قطعات لاستیکی مقاوم در برابر روغن با خوردگی کم فلز و مقاومت بالا در برابر آب توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان کوپلیمر مقاومت خوب در برابر سایش غیر خورنده مقاوم در برابر روغن	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کمربندها/تعمیر کمربند واشرها عمومی (هدف) شلنگ	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	جایگزینی لاستیک مهر و موم‌ها	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.00 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	63 MU	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	33.0 %	-	Internal Method
حلالیت	100 %	-	-
پایدارکننده (Stabilizer)	غیر لکه‌دار	-	-
سختی دورومتر		- - - -	ASTM D2240 - - -
	71 70 67	- - -	

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف حرارت	0.40 %	-	ASTM D5688

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
خوردگی	0.00	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 8.83	psi 1280.69	-
	MPa 9.81	psi 1422.82	-
	MPa 12.7	psi 1841.98	-
استحکام کششی		-	ASTM D412
	MPa 25.9	psi 3756.48	-
	MPa 24.7	psi 3582.44	-
	MPa 19.6	psi 2842.74	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D412
	% 670	-	-
	% 610	-	-
	% 570	-	-
استحکام پارگی	kN/m 58.8	-	ASTM D624
مانایی فشاری	% 62	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 4.0-	-	ASTM D865
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 28-	-	ASTM D865
تغییر در سختی دورومتر در هوا	4.0	-	ASTM D865
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	% 6.0	-	-
	% 8.0-	-	-
	% 15-	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	% 26-	-	-
	% 25-	-	-
	% 19-	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	0.0	-	-

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	3.0-	-	-
	16-	-	-
تغییر حجم		-	ASTM D471
	% 2.9	-	-
	% 0.80	-	-
	% 18	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.