NANCAR® 1041

تولیدکننده	,.Nantex Industry Co .Ltd	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NANCAR® 1041 یک کوپلیمر از بوتادین و آکریلونیتریل با مقاومت روغن عالی است. این ماده در دمای پایین پلیمریزه می‌شود و حاوی آنتی‌اکسیدان کافی برای شرایط پیری عادی است. سریع‌تر سخت می‌شود و مدول و استحکام کششی بالاتری فراهم می‌کند. NANCAR® 1041 پردازش آسانی را فراهم می‌کند. این ماده برای استفاده در شلنگ‌ها، رول‌ها، بسته‌بندی‌ها، واشرها، ورق‌ها، کفی‌های کفش و سایر کالاهای مکانیکی که نیاز به مقاومت روغن بالا دارند، توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	پخت سریع	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	استحکام کششی بالا	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
کاربردها	کفش‌ها	-	-
	واشرها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	شلنگ	-	
	ورق	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.00 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney		-	ASTM D1646
	MU 100	-	-
	MU 82	-	-
محتوای آکریلونیتریل	41.0 %	-	Internal Method
حلالیت	100 %	-	-
پایدارکننده (Stabilizer)	غیر لکه‌دار	-	-
ویسکوزیته		-	ASTM D1646
	56.0	-	-
	min 35.7	-	-
	min 33.3	-	-
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	75	-	-
	74	-	-
	73	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف حرارت	0.40 %	-	ASTM D5688

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 13.9	psi 2016.03	-
	MPa 12.7	psi 1841.98	-
	MPa 11.3	psi 1638.93	-
استحکام کششی		-	ASTM D412
	MPa 26.6	psi 3858.01	-
	MPa 27.3	psi 3959.54	-
	MPa 28.0	psi 4061.06	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D412
	% 500	-	-
	% 550	-	-
	% 600	-	-
استحکام پارگی	kN/m 61.0	-	ASTM D624
مانایی فشاری	% 59	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 8.0-	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 29-	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا	3.0	-	ASTM D573
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	% 6.0-	-	-
	% 11-	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	% 26-	-	-
	% 19-	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	2.0	-	-
	6.0-	-	-

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر حجم		-	ASTM D471
	% 0.90-	-	-
	% 10	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.