NANCAR® 1051M50

تولیدکننده	,.Nantex Industry Co .Ltd	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NANCAR® 1051M50 یک کوپلیمر آکریلونیتریل بوتادین با مقاومت روغن عالی است. این ماده در دمای پایین پلیمریزه می‌شود و حاوی آنتی‌اکسیدان کافی برای شرایط پیری عادی است. ویسکوزیته مونی پایین آن باعث جریان و قابلیت پردازش خوب می‌شود. NANCAR® 1051M50، که به NANCAR® 1051 نزدیک است، پردازش و چسبندگی خوبی را فراهم می‌کند. این ماده برای استفاده در کالاهای قالب‌گیری شده، مواد اصطکاکی و کاربردهای مشابه پیشنهاد می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان کوپلیمر جریان خوب قابلیت پردازش خوب مقاوم در برابر روغن	- - - - -	- - - - -
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney		-	ASTM D1646
	MU 85	-	-
	MU 50	-	-
محتوای آکریلونیتریل	% 41.0	-	Internal Method
پایدارکننده (Stabilizer)	غیر لکه‌دار	-	-
سختی دورومتر		-	-
	75	-	ASTM D2240
	74	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف حرارت	% 0.70	-	ASTM D5688

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 12.2	psi 1769.46	-
	MPa 11.1	psi 1609.92	-
	MPa 9.00	psi 1305.34	-
استحکام کششی		-	ASTM D412
	MPa 26.1	psi 3785.49	-
	MPa 26.0	psi 3770.99	-
	MPa 25.9	psi 3756.48	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D412
	% 570	-	-
	% 610	-	-
	% 690	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.