NANCAR® 1052

تولیدکننده	,.Nantex Industry Co .Ltd	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NANCAR® 1052 یک کوپلیمر آکریلونیتریل بوتادین با مقاومت روغن متوسط بالا است. این ماده در دمای پایین پلیمریزه می‌شود و حاوی آنتی‌اکسیدان کافی برای شرایط پیری عادی است. ویسکوزیته مونی پایینی دارد، ویژگی‌های پردازش فوق‌العاده‌ای دارد و ترکیباتی با کشش بالا فراهم می‌کند.
NANCAR® 1052 یک الاستومر نیتریل چندمنظوره عالی است. این ماده می‌تواند با رزین‌های وینیل ترکیب شود تا خروجی‌های صاف و ورق‌های بدون عصب تولید کند. کاربردهای پیشنهادی شامل کاربردها در آب‌بندها، شلنگ‌ها، کمربندها، کفش‌ها، کالاهای قالب‌گیری شده، پوشش‌های رول و چسب‌ها است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	کشیدگی بالا	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
کاربردها			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	چسب‌ها	-	-
	کمربندها/تعمیر کمربند	-	-
	کفش‌ها	-	-
	واشرها	-	-
	شلنگ	-	-
	مهر و موم‌ها	-	
	ورق	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.980 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	52 MU	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	33.0 %	-	Internal Method
حلالیت	100 %	-	-
پایدارکننده (Stabilizer)	غیر لکه‌دار	-	-
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	69	-	-
	67	-	-
	66	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف حرارت	0.40 %	-	ASTM D5688

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 8.04	psi 1166.11	-
	MPa 9.81	psi 1422.82	-
	MPa 10.3	psi 1493.89	-
استحکام کششی		-	ASTM D412
	MPa 26.5	psi 3843.51	-
	MPa 26.1	psi 3785.49	-
	MPa 24.5	psi 3553.43	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D412
	% 680	-	-
	% 650	-	-
	% 600	-	-
استحکام پارگی	kN/m 56.9	-	ASTM D624
مانایی فشاری	% 56	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 4.0-	-	ASTM D865
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 28-	-	ASTM D865
تغییر در سختی دورومتر در هوا	4.0	-	ASTM D865
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	% 8.0-	-	-
	% 15-	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	% 25-	-	-
	% 19-	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	3.0-	-	-
	16-	-	-

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر حجم		-	ASTM D471
	% 0.80	-	-
	% 18	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.