NANCAR® 1052M30

تولیدکننده	,.Nantex Industry Co .Ltd	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NANCAR® 1052M30 یک کوپلیمر آکریلونیتریل-بوتادین با سختی متوسط بالا و مقاومت خوب در برابر روغن است. این ماده نسخه کم مونی NANCAR® 1052 است. کم مونی خواص پردازش بهینه را در ترکیبات پر شده یا تقویت شده فراهم می‌کند. NANCAR® 1052M30، مشابه NANCAR® 1052، یک الاستومر نیتریل چندمنظوره عالی است. این ماده به‌ویژه برای کفش‌ها، قالب‌گیری انتقالی یا اکستروژن و برای بافتن یا پوشش دادن پارچه‌ها توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر ویسکوزیته پایین مقاوم در برابر روغن	- - -	- - -
کاربردها	پوشش‌های پارچه کفش‌ها عمومی (هدف)	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پوشش اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.980 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	33 MU	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	33.0 %	-	Internal Method
حلالیت	100 %	-	-
پایدارکننده (Stabilizer)	غیر لکه‌دار	-	-
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	72	-	-
	71	-	-
	69	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف حرارت	0.40 %	-	ASTM D5688

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	7.65 MPa	1109.54 psi	-
	8.83 MPa	1280.69 psi	-
	9.51 MPa	1379.31 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D412
	25.2 MPa	3654.96 psi	-
	23.8 MPa	3451.9 psi	-
	22.2 MPa	3219.84 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D412
	740 %	-	-
	680 %	-	-
	660 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام پارگی	57.9 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	56 %	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	8.0 %	-	ASTM D865
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-26 %	-	ASTM D865
تغییر در سختی دورومتر در هوا	7.0	-	ASTM D865
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	5.0 %	-	-
	-11 %	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	-25 %	-	-
	-16 %	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	1.0	-	-
	-14	-	-
تغییر حجم		-	ASTM D471
	0.20 %	-	-
	21 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.