NANCAR® 1052M43

تولیدکننده	,.Nantex Industry Co .Ltd	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NANCAR® 1052M43 یک کوپلیمر آکریلونیتریل-بوتادین با سختی متوسط بالا و مقاومت خوب در برابر روغن است. این ماده نسخه کم مونی NANCAR 1052 است. کم مونی خواص پردازش بهینه را در ترکیبات پر شده یا تقویت شده فراهم می‌کند. NANCAR® 1052M43، مشابه NANCAR 1052، یک الاستومر نیتریل چندمنظوره عالی است. این ماده به‌ویژه برای کفش‌ها، رول‌ها، قالب‌گیری انتقالی یا اکستروژن و برای بافتن یا پوشش دادن پارچه‌ها توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر ویسکوزیته پایین مقاوم در برابر روغن	- - -	- - -
کاربردها	پوشش‌های پارچه کفش‌ها عمومی (هدف)	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پوشش اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.980 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	43 MU	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	33.0 %	-	Internal Method
حلالیت	100 %	-	-
پایدارکننده (Stabilizer)	غیر لکه‌دار	-	-
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	71	-	-
	70	-	-
	69	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف حرارت	0.40 %	-	ASTM D5688

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	6.86 MPa	994.96 psi	-
	8.53 MPa	1237.17 psi	-
	9.12 MPa	1322.75 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D412
	26.8 MPa	3887.02 psi	-
	26.5 MPa	3843.51 psi	-
	23.8 MPa	3451.9 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D412
	750 %	-	-
	690 %	-	-
	650 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام پارگی	61.8 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	57 %	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	0.0 %	-	ASTM D865
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-28 %	-	ASTM D865
تغییر در سختی دورومتر در هوا	5.0	-	ASTM D865
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	-5.0 %	-	-
	-18 %	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	-25 %	-	-
	-19 %	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	1.0	-	-
	-11	-	-
تغییر حجم		-	ASTM D471
	0.20 %	-	-
	19 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.