NANCAR® 1053

تولیدکننده	,.Nantex Industry Co .Ltd	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NANCAR® 1053 یک کوپلیمر آکریلونیتریل بوتادین با مقاومت روغن متوسط است. این ماده در دمای پایین پلیمریزه می‌شود و حاوی آنتی‌اکسیدان کافی برای شرایط پیری عادی است. ویسکوزیته مونی پایینی دارد و دارای ویژگی‌های پردازش فوق‌العاده‌ای است. NANCAR® 1053 برای استفاده در کاربردهایی که نیاز به خواص بهبود یافته در دماهای پایین دارند، توصیه می‌شود. این ماده خروجی‌های عالی و بهبود کلی در پردازش را فراهم می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان کوپلیمر قابلیت پردازش خوب ویسکوزیته پایین مقاوم در برابر روغن	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای دمای پایین	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.970 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	52 MU	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	29.0 %	-	Internal Method
پایدارکننده (Stabilizer)	غیر لکه‌دار	-	-
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	70	-	-
	69	-	-
	68	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف حرارت	0.30 %	-	ASTM D5688

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	8.24 MPa	1195.11 psi	-
	9.51 MPa	1379.31 psi	-
	10.1 MPa	1464.88 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D412
	25.5 MPa	3698.47 psi	-
	25.8 MPa	3741.98 psi	-
	25.1 MPa	3640.45 psi	-
ازدیاد طول کششی			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D412
	% 650	-	-
	% 610	-	-
	% 590	-	-
استحکام پارگی	kN/m 55.9	-	ASTM D624
مانایی فشاری	% 58	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-7.0 %	-	ASTM D865
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-25 %	-	ASTM D865
تغییر در سختی دورومتر در هوا	4.0	-	ASTM D865
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	-9.0 %	-	-
	-32 %	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	-21 %	-	-
	-26 %	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	1.0	-	-
	-17	-	-
تغییر حجم		-	ASTM D471
	2.3 %	-	-
	31 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.