NANCAR® 1053X26

تولیدکننده	,.Nantex Industry Co .Ltd	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NANCAR® 1053X26 یک کوپلیمر آکریلونیتریل-بوتادین با سختی متوسط پایین و مقاومت متوسط در برابر روغن است. این ماده در دمای پایین پلیمریزه می‌شود و حاوی آنتی‌اکسیدان کافی برای شرایط پیری عادی است. این ماده دارای ویسکوزیته مونی پایین است و ویژگی‌های پردازش عالی دارد. کاربردهای پیشنهادی شامل کاربردهایی است که نیاز به خواص بهبود یافته در دماهای پایین دارند. NANCAR® 1053X26 اکستروژن‌های عالی و بهبود کلی پردازش را ارائه می‌دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان کوپلیمر قابلیت پردازش خوب ویسکوزیته پایین مقاوم در برابر روغن	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای دمای پایین	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.960 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	52 MU	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	26.0 %	-	Internal Method
پایدارکننده (Stabilizer)	غیر لکه‌دار	-	-
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	68	-	-
	67	-	-
	66	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف حرارت	0.40 %	-	ASTM D5688

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	9.02 MPa	1308.24 psi	-
	10.2 MPa	1479.39 psi	-
	10.5 MPa	1522.9 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D412
	23.9 MPa	3466.41 psi	-
	23.2 MPa	3364.88 psi	-
	22.8 MPa	3306.87 psi	-
ازدیاد طول کششی			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D412
	% 560	-	-
	% 540	-	-
	% 530	-	-
استحکام پارگی	kN/m 52.0	-	ASTM D624
مانایی فشاری	% 49	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 1.0-	-	ASTM D865
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 25-	-	ASTM D865
تغییر در سختی دورومتر در هوا	4.0	-	ASTM D865
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	% 9.0-	-	-
	% 30-	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	% 21-	-	-
	% 16-	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	0.0	-	-
	18-	-	-
تغییر حجم		-	ASTM D471
	% 2.9	-	-
	% 38	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.