NANCAR® 1072

تولیدکننده	,.Nantex Industry Co .Ltd	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NANCAR® 1072 یک لاستیک نیتریل اصلاح شده با کربوکسیل با مقاومت روغن متوسط بالا است. این ماده می‌تواند مانند لاستیک نیتریل معمولی پردازش شود به جز اینکه اکسید فلزی در انتهای چرخه مخلوط اضافه می‌شود. NANCAR® 1072 مقاومت سایشی و سایش فوق‌العاده‌ای را ارائه می‌دهد. این ماده برای استفاده در کمربندها، غلتک‌های صنعتی، چرخ‌ها، کفی‌های کفش، پاشنه‌ها و سایر کالاهای مکانیکی که نیاز به مقاومت سایشی بالا دارند، توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت خوب در برابر سایش مقاوم در برابر روغن	- - -	- - -
کاربردها	کمربندها/تعمیر کمربند کفش‌ها غلتک‌ها چرخ‌ها	- - - -	- - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.980 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	48 MU	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	26.5 %	-	Internal Method
پایدارکننده (Stabilizer)	غیر لکه‌دار	-	-
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سایش (Abrasion)	53	-	DIN 53516
تنش کششی	15.7 MPa	2277.1 psi	ASTM D412
استحکام کششی	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	460 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	53.9 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	57 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف حرارت	0.40 %	-	ASTM D5688

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص سایش	911	-	ASTM D1630

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تغییر استحکام کششی در هوا	% 7.0	-	ASTM D865
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 26-	-	ASTM D865
تغییر در سختی دورومتر در هوا	5.0	-	ASTM D865
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	% 9.0	-	-
	% 14-	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	% 28-	-	-
	% 20-	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	7.0	-	-
	6.0-	-	-
تغییر حجم		-	ASTM D471
	% 4.6-	-	-
	% 14	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.