NANCAR® 1082

تولیدکننده	,.Nantex Industry Co .Ltd	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NANCAR® 1082 یک لاستیک اکریلونیتریل متوسط بالا است که با 50 phr دی(2-اتیل هگزیل) فتالات (DEHP) ترکیب شده است. NANCAR® 1082 را می توان به عنوان یک مستربچ نرم کننده در نظر گرفت که همراه با NANCAR NBR استاندارد و سایر لاستیک ها در جایی که نیاز است استفاده می شود. این محصول ویژگی های پردازش برجسته ای را با مزایای پراکندگی بهتر، مصرف انرژی کم و صرفه جویی در زمان به ویژه برای محصولات NBR با سختی کم ارائه می دهد.
NANCAR® 1082 برای استفاده در غلتک های نرم، موارد با ازدیاد طول زیاد و سختی کم توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل پخش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی پایین	-	-
	پلاستیک شده	-	-
کاربردها	غلتک‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 45	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	% 31.5	-	Internal Method
پایدارکننده (Stabilizer)	غیر لکه‌دار	-	-
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 8.04	psi 1166.11	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 13.7	psi 1987.02	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 500	-	ASTM D412
مانایی فشاری	% 30	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-5.0 %	-	ASTM D865
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-35 %	-	ASTM D865
تغییر در سختی دورومتر در هوا	5.0	-	ASTM D865
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	% 14	-	-
	% 13	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	-32 %	-	-
	-22 %	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	20	-	-
	10	-	-

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر حجم		-	ASTM D471
	-22 %	-	-
	-8.0 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.