# NANCAR® 1203HD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ,.Nantex Industry Co .Ltd | **دسته بندی** | NBR |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

NANCAR® 1203HD یک ترکیب خشک از 70 قسمت NANCAR NBR و 30 قسمت پلی وینیل کلراید است. این پلیمر دارای تثبیت کننده کافی برای شرایط پیری طبیعی است. می توان آن را با روش های اختلاط معمولی پردازش کرد. قابلیت پردازش خوب آن برای اکستروژن، سطح صافی را روی محصولات حاصل ایجاد می کند. NANCAR® 1203HD مقاومت بسیار خوبی در برابر سایش، ازن، روغن ها، سوخت ها و حلال ها دارد. برای استفاده در روکش های کابل، تسمه ها، روکش های شیلنگ، زیره کفش، غلتک ها و کاربردهای اسفنجی پیشنهاد می شود.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | پایداری نامشخص | - | - |
| **ویژگی‌ها** | مقاومت خوب در برابر سایش | - | - |
| | قابلیت پردازش خوب | - | - |
| | پایداری خوب | - | - |
| | پایان سطح خوب | - | - |
| | مقاوم در برابر روغن | - | - |
| | مقاوم در برابر اوزون | - | - |
| **کاربردها** | کمربندها/تعمیر کمربند | - | - |
| | پوشش کابل | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | کفش‌ها<br>شلنگ<br>پوشش‌های محافظ<br>غلتک‌ها | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویسکوزیته Mooney** | MU 72 | - | ASTM D1646 |
| **محتوای آکریلونیتریل** | % 41.0 | - | Internal Method |
| **سختی دورومتر** | 78 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مانایی فشاری** | % 52 | - | - |
| **استحکام کششی** | MPa 12.9 | psi 1870.99 | - |
| **ازدیاد طول کششی** | % 420 | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اتلاف حرارت** | % 0.30 | - | ASTM D5688 |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **مقاومت در برابر اوزون** | بدون ترک | - | - |

| پیرشدگی (کهولت) | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **تغییر استحکام کششی در هوا** | 15 % | - | - |
| **تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا** | -33 % | - | - |
| **تغییر در سختی دورومتر در هوا** | 3.0 | - | - |
| **تغییر در استحکام کششی** | | - | - |
| | 9.0 % | - | - |
| | 6.0 % | - | - |
| **تغییر در ازدیاد طول نهایی** | | - | - |
| | -38 % | - | - |
| | -38 % | - | - |
| **تغییر در سختی دورومتر** | | - | - |
| | 12 | - | - |
| | 8.0 | - | - |
| **تغییر حجم** | | - | - |
| | -12 % | - | - |
| | -6.0 % | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533


این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.