NANCAR® 3245C

تولیدکننده	,.Nantex Industry Co .Ltd	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NANCAR® 3245C یک لاستیک نیتریل اصلاح شده با کربوکسیل با مقاومت متوسط بالا در برابر روغن است. این نسخه نیتریل بالای NANCAR® 1072 با محتوای کربوکسیل کمتر است.
NANCAR® 3245C مقاومت در برابر سایش و خوردگی فوق العاده ای را ارائه می دهد. برای استفاده در تسمه ها، غلتک های صنعتی، چرخ ها، زیره کفش، پاشنه و سایر کالاهای مکانیکی که نیاز به مقاومت در برابر سایش بالا دارند، توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت خوب در برابر سایش مقاوم در برابر روغن	- - -	- - -
کاربردها	کمربندها/تعمیر کمربند کفش‌ها غلتک‌ها چرخ‌ها	- - - -	- - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.00 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	48 MU	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	32.0 %	-	Internal Method
حلالیت	100 %	-	-
پایدارکننده (Stabilizer)	غیر لکه‌دار	-	-
سختی دورومتر	69	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سایش (Abrasion)	1	-	DIN 53516
تنش کششی	11.5 MPa	1667.94 psi	ASTM D412
استحکام کششی	17.1 MPa	2480.15 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	450 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	56.9 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	46 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف حرارت	0.50 %	-	ASTM D5688

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	11 %	-	ASTM D865
			ASTM D865

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-20 %	-	
تغییر در سختی دورومتر در هوا	3.0	-	ASTM D865
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	1.0 %	-	-
	-14 %	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	-29 %	-	-
	-27 %	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	3.0	-	-
	-4.0	-	-
تغییر حجم		-	ASTM D471
	-4.3 %	-	-
	8.9 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.