NANCAR® 3555J

تولیدکننده	,.Nantex Industry Co .Ltd	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NANCAR® 3555J یک کوپلیمر بوتادین اکریلونیتریل با اکریلونیتریل متوسط بالا با مقاومت عالی در برابر روغن است. در دمای پایین پلیمریزه می شود و حاوی آنتی اکسیدان کافی برای شرایط پیری طبیعی است. سرعت پخت سریع، رسوب کم قالب و خواص ارتجاعی برتر دارد. دارای ویژگی های پردازش خوب در ترکیباتی است که در آن جریان و درهم آمیختگی مورد نظر است و به ویژه در ترکیبات با سختی بالا ارزشمند است. NANCAR® 3555J پردازش خوب و چسبندگی ساختاری را فراهم می کند. برای استفاده در کالاهای قالب‌گیری شده، مواد اصطکاکی و کاربردهای مشابه پیشنهاد می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	پخت سریع	-	-
	جریان خوب	-	-
	قابلیت قالب‌گیری خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.00 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney		-	ASTM D1646
	MU 71	-	-
	MU 55	-	-
محتوای آکریلونیتریل	35.0 %	-	Internal Method
حلالیت	100 %	-	-
پایدارکننده (Stabilizer)	غیر لکه‌دار	-	-
ویسکوزیته		-	-
	47.0	-	ASTM D1646
	min 31.5	-	-
	min 22.3	-	-
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	74	-	-
	73	-	-
	72	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف حرارت	0.30 %	-	ASTM D5688

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 9.80	psi 1421.37	-
	MPa 8.90	psi 1290.84	-
	MPa 6.30	psi 913.74	-
استحکام کششی		-	ASTM D412
	MPa 29.7	psi 4307.63	-
	MPa 27.9	psi 4046.56	-
	MPa 27.1	psi 3930.53	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D412
	% 610	-	-
	% 640	-	-
	% 770	-	-
استحکام پارگی	kN/m 64.0	-	ASTM D624
مانایی فشاری	% 76	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 5.0-	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 39-	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا	6.0	-	ASTM D573
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	% 6.0-	-	-
	% 18-	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	% 31-	-	-
	% 28-	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	4.0	-	-
	7.0-	-	-

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر حجم		-	ASTM D471
	% 0.25-	-	-
	% 12	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.