NANCAR® 4580

تولیدکننده	,.Nantex Industry Co .Ltd	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NANCAR® 4580 یک کوپلیمر بوتادین اکریلونیتریل بالا با مقاومت عالی در برابر روغن است. در دمای پایین پلیمریزه می شود و حاوی آنتی اکسیدان کافی برای شرایط پیری معمولی است. دارای سرعت پخت سریع، رسوب قالب کم و خواص ارتجاعی برتر است. دارای ویژگی های پردازش خوب در ترکیباتی است که جریان و بافت مورد نظر است و به ویژه در ترکیبات با سختی بالا ارزشمند است. NANCAR® 4580 چسبندگی پردازش و ساخت خوبی را فراهم می کند. برای استفاده در کالاهای قالب گیری شده، مواد اصطکاکی و کاربردهای مشابه پیشنهاد می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	جریان خوب	-	-
	قابلیت قالب‌گیری خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم	-	-
	قابل درمان در فاز بخار	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.00 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney		-	ASTM D1646
	MU 90	-	-
	MU 80	-	-
محتوای آکریلونیتریل	% 44.5	-	Internal Method
حلالیت	% 100	-	-
پایدارکننده (Stabilizer)	غیر لکه‌دار	-	-
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	77	-	-
	76	-	-
	75	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف حرارت	% 0.30	-	ASTM D5688

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 16.0	psi 2320.61	-
	MPa 14.8	psi 2146.56	-
	MPa 12.2	psi 1769.46	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D412
	MPa 28.0	psi 4061.06	-
	MPa 26.5	psi 3843.51	-
	MPa 27.7	psi 4017.55	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D412
	% 450	-	-
	% 460	-	-
	% 540	-	-
استحکام پارگی	kN/m 60.0	-	ASTM D624

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.