NANCAR® 70.30

تولیدکننده	,.Nantex Industry Co .Ltd	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NANCAR® 70.30 یک ترکیب خشک از 70 قسمت NANCAR NBR و 30 قسمت پلی وینیل کلراید است. این پلیمر دارای تثبیت کننده کافی برای شرایط پیری معمولی است. می توان آن را با روش های اختلاط معمولی پردازش کرد. قابلیت پردازش خوب آن برای اکستروژن سطح صافی را بر روی محصولات حاصل ایجاد می کند. NANCAR® 70.30 مقاومت بسیار خوبی در برابر سایش، ازن، روغن ها، سوخت ها و حلال ها دارد. برای استفاده در روکش کابل، تسمه، پوشش شیلنگ، کفی کفش، رول و کاربردهای اسفنجی پیشنهاد می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری نامشخص	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایداری خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
کاربردها	کمربندها/تعمیر کمربند	-	-
	پوشش کابل	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کفش‌ها شلنگ پوشش‌های محافظ غلتک‌ها	- - - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 79	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	% 33.0	-	Internal Method
سختی دورومتر	73	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مانایی فشاری	% 46	-	-
استحکام کششی	MPa 14.0	psi 2030.53	-
ازدیاد طول کششی	% 460	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف حرارت	% 0.30	-	ASTM D5688

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مقاومت در برابر اوزون	بدون ترک	-	-

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تغییر استحکام کششی در هوا	10 %	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-34 %	-	-
تغییر در سختی دورومتر در هوا	3.0	-	-
تغییر در استحکام کششی		-	-
	7.0 %	-	-
	8.0 %	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	-
	-38 %	-	-
	-29 %	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	-
	12	-	-
	4.0	-	-
تغییر حجم		-	-
	-13 %	-	-
	-2.0 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.