

BLUESTAR® 1084

PBT	دسته بندی	Nantong Xingchen Synthetic Material Co .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

محصولات رزین PBT شامل موارد زیر است: 1072, 1079, 1084, 1090, 1100, 1100, 1110 A, و 1130 که عمدتاً در ریسندگی، کابل و فیلم استفاده می شوند. کاربرد: می تواند به طور مستقیم در ریسندگی و تولید مستریج رنگ و محصولات اصلاح شده و تقویت شده آن به طور گسترده ای در الکترونیک، برق، ابزار دقیق، خودرو و سایر صنایع استفاده شود. محصولات با ویسکوزیته بالای آن می توانند به طور مستقیم در تولید لوله های فیبر نوری استفاده شوند. این محصول باید در دمای 120-140 درجه سانتیگراد به مدت 2-4 ساعت خشک شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی فیلم کاربردهای سیم و کابل	- - - -	- - - -
اشکال	پلتها	-	-

فیزیکی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
ISO 1183	-	to 1.33 g/cm ³ 1.29	چگالی
ISO 1133	-	to 85 g/10 min 70	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ISO 3451-1	-	%	محتوای خاکستر
Internal Method	-		رنگ b
ISO 1628-5	-	dl/g 0.86	ویسکوزیته ذاتی
ISO 15512	-	%	محتوای رطوبت

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
Internal Method	-	mol/t	گروه‌های انتهایی کربوکسیل

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 11357-3	F° 438.8 - 431.6	to 226 °C 222	دمای ذوب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مستول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.