

## BLUESTAR® 1090

PBT	دسته بندی	Nantong Xingchen Synthetic Material Co .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

محصولات رزین PBT شامل موارد زیر است: 1072, 1079, 1084, 1090, 1100, 1100, 1110 A, و 1130 که عمدتاً در ریسندگی، کابل و فیلم استفاده می شوند. کاربرد: می تواند به طور مستقیم در ریسندگی و تولید مستریج رنگ و محصولات اصلاح شده و تقویت شده آن به طور گسترده ای در الکترونیک، برق، ابزار دقیق، خودرو و سایر صنایع استفاده شود. محصولات با ویسکوزیته بالای آن می توانند به طور مستقیم در تولید لوله های فیبر نوری استفاده شوند. این محصول باید در دمای 120-140 درجه سانتیگراد به مدت 2-4 ساعت خشک شود.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی فیلم کاربردهای سیم و کابل	- - - -	- - - -
اشکال	پلتها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	to 1.33 g/cm <sup>3</sup> 1.29	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 70 g/10 min 50	-	ISO 1133
محتوای خاکستر	%	-	ISO 3451-1
رنگ b		-	Internal Method
ویسکوزیته ذاتی	dl/g 0.90	-	ISO 1628-5
محتوای رطوبت	%	-	ISO 15512

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گروه‌های انتهایی کربوکسیل	mol/t	-	Internal Method

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	to 226 °C 222	F° 438.8 - 431.6	ISO 11357-3

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مستول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.