NaturePlast PEVE 011

تولیدکننده	NaturePlast	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پیشرفت تحقیق و توسعه امروزه این امکان را فراهم می کند که برخی از پلیمرهای معمولی به طور جزئی یا کامل از منابع گیاهی تولید شوند و دیگر از منابع فسیلی نباشند. گریدهای BioPE که توسط NaturePlast به بازار عرضه می شوند، خواصی مشابه PE معمولی دارند و می توانند در تجهیزات استاندارد پردازش پلاستیک تبدیل شوند. بازارها: بسته بندی مواد غذایی، بسته بندی های مختلف، لوازم آرایشی... خواص: خواص مشابه PE مبتنی بر نفت. سهولت پردازش. قابل بازیافت در جریان های PE موجود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب چگالی پایین مواد قابل بازیافت محتوای منبع تجدیدپذیر	- - - -	- - - -
کاربردها	محصولات آرایشی بسته‌بندی غذا بسته‌بندی	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.914 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول الاستیک	180 MPa 200 MPa	26106.84 psi 29007.6 psi	ASTM D882 ASTM D882
استحکام کششی		-	ASTM D882
	50.0 MPa	7251.9 psi	-
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	1100 %	-	-
	1400 %	-	-
استحکام پارگی Elmendorf	370 g	13.05 oz	ASTM D1922

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای زیست‌محور	87 %	-	ASTM D6866

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.