NaturePlast NPC 014

تولیدکننده	NaturePlast	**دسته بندی**	Biodeg Polymers
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیبات مبتنی بر نشاسته، مخلوطی از رزین های بیوپلاستیک با نشاسته، پلاستیکی شده یا نشده هستند. مخلوط های مبتنی بر نشاسته تا حدی از منابع گیاهی ساخته شده اند و مطابق با استانداردهای مورد استفاده، قابل کمپوست هستند. مخلوط های مبتنی بر نشاسته عمدتاً برای کاربردهای اکستروژن و قالب گیری تزریقی طراحی شده اند و می توانند بر روی تجهیزات استاندارد پردازش شوند. بازارها: بسته بندی مواد غذایی یا صنعتی، ورق کشاورزی، کیسه سازی، باغبانی... خواص: انعطاف پذیری. تجزیه زیستی سریع در خاک. استاندارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌تجزیه‌پذیر	-	-
	قابل کمپوست	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-
کاربردها	کاربردهای کشاورزی	-	-
	کیسه‌ها	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	تجهیزات چمن و باغ	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	ورق	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم اکستروژن پروفایل اکستروژن ورق	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.25 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کرنش کششی	330 to 430 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	560 MPa	81221.28 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	70.0 C°	158.0 F°	ISO 306/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.