NaturePlast NP DU 102

تولیدکننده	NaturePlast	**دسته بندی**	Nylon 1010
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پیشرفت تحقیق و توسعه امروزه این امکان را فراهم می کند که برخی از پلیمرهای معمولی را به طور جزئی یا کامل از منابع گیاهی و نه از منابع فسیلی تولید کرد. گریدهای BioPA که توسط NaturePlast به بازار عرضه می شوند، دارای خواص مشابه PA معمولی هستند و می توانند بر روی تجهیزات استاندارد پردازش پلاستیک تبدیل شوند. بازارها: خودرو، قطعات فنی، بسته بندی، منسوجات و غیره. خواص: خواص مشابه PA مبتنی بر نفت. سهولت پردازش. قابل بازیافت در جریان های PA موجود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	قطعات مهندسی	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	کاربردهای نساجی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن	-	-
	الیاف (اکستروژن ریسندگی)	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.07 g/cm³	-	ISO 1183
عدد ویسکوزیته	220 cm³/g	-	ISO 307

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1700 MPa	246564.6 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	171 C°	339.8 F°	ISO 306/B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای زیست‌محور	100 %	-	ASTM D6866

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.