NaturePlast NP DU 101

تولیدکننده	NaturePlast	**دسته بندی**	Nylon 610
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پیشرفت‌های تحقیق و توسعه امروز اجازه می‌دهد که برخی از پلیمرهای متداول به طور جزئی یا کامل از منابع گیاهی تولید شوند و دیگر از منابع فسیلی نباشند. گریدهای BioPA که توسط NaturePlast تجاری‌سازی شده‌اند، خواص مشابهی با PA متداول دارند و می‌توانند بر روی تجهیزات استاندارد پردازش پلاستیک تبدیل شوند. بازارها: خودروسازی، قطعات فنی، بسته‌بندی، منسوجات و غیره. خواص: خواص مشابه با PA بر پایه نفت. سهولت پردازش. قابل بازیافت در جریان‌های موجود PA.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	قطعات مهندسی	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	کاربردهای نساجی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند			-
			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن	-	
	الیاف (اکستروژن ریسندگی)	-	
	اکستروژن پروفایل	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.08 g/cm³	-	ISO 1183
عدد ویسکوزیته	220 cm³/g	-	ISO 307

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2100 MPa	304579.8 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	196 C°	384.8 F°	ISO 306/B

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای زیست‌محور	63 %	-	ASTM D6866

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.