NaturePlast PHE 008

تولیدکننده	NaturePlast	**دسته بندی**	PHA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلیمرهای نوع PHA (پلی هیدروکسی آلکانوات ها) رزین های ترموپلاستیک ساخته شده از منابع گیاهی تجدیدپذیر هستند که توسط تخمیر قند باکتریایی تولید می شوند. PHA را می توان بر روی تجهیزات استاندارد پردازش کرد. مواد PHA مطابق با استانداردهای مورد استفاده، زیست تخریب پذیر و کمپوست پذیر هستند. بازارها: بسته بندی مواد غذایی، باغبانی، قطعات فنی... خواص مقاومت حرارتی، انعطاف پذیری و خواص سدکنندگی بالاتر از PLA. ماده مات. برخی از PHA ها به سرعت زیست تخریب پذیر هستند. استاندارد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	رزین مانع	-	-
	زیست‌تجزیه‌پذیر	-	-
	قابل کمپوست	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-
کاربردها	قطعات مهندسی	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	تجهیزات چمن و باغ	-	-
شکل ظاهری	کدر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	چرخ دنده	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-
	اکستروژن ورق	-	-
	ترموفرمینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.29 g/cm³	-	ISO 1183

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کرنش کششی	13 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1840 MPa	266869.92 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	37 kJ/m²	17.6 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	136 C°	276.8 F°	ISO 306/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.