NaturePlast NPC 201

تولیدکننده	NaturePlast	**دسته بندی**	PLA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کامپاندها مخلوطی از رزین های مختلف زیست پلاستیک، افزودنی ها و/یا الیاف طبیعی به منظور بهبود خواص اولیه مواد هستند. پارامترهایی که ما در تلاش برای بهبود آنها هستیم، عملکرد مکانیکی، حرارتی یا تبدیل هستند. بازارها: بسته بندی مواد غذایی یا صنعتی، لوازم آرایشی، باغبانی، قطعات فنی، ورزش و اوقات فراغت، قطعات زیبایی... خواص: بهبود انعطاف پذیری، خواص حرارتی یا مقاومت در برابر ضربه. PLA با دمای بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی بالا محتوای منبع تجدیدپذیر	- -	- -
کاربردها	محصولات آرایشی قطعات مهندسی بسته‌بندی غذا کاربردهای صنعتی تجهیزات چمن و باغ بسته‌بندی کالاهای ورزشی	- - - - - - -	- - - - - - -
شکل ظاهری	کدر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	5480 MPa	794808.24 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	3.0 %	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	14 kJ/m²	6.66 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	127 C°	260.6 F°	ISO 306/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.