NaturePlast NPC 202

تولیدکننده	NaturePlast	**دسته بندی**	PLA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کامپاندها مخلوطی از رزین های مختلف زیست پلاستیک، افزودنی ها و/یا الیاف طبیعی به منظور بهبود خواص اولیه مواد هستند. پارامترهایی که ما در تلاش برای بهبود آنها هستیم، عملکرد مکانیکی، حرارتی یا تبدیل هستند. بازارها: بسته بندی مواد غذایی یا صنعتی، لوازم آرایشی، باغبانی، قطعات فنی، ورزش و اوقات فراغت، قطعات زیبایی... خواص: بهبود انعطاف پذیری، خواص حرارتی یا مقاومت در برابر ضربه. PLA مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
	محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-
کاربردها	محصولات آرایشی	-	-
	قطعات مهندسی	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	تجهیزات چمن و باغ	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.23 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	63 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	945 MPa	137060.91 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	250 %	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	84 kJ/m²	39.97 ft·lb/in²	ISO 179

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.