NaturePlast NP EL 006

تولیدکننده	NaturePlast	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Bioelastomers تجاری شده توسط Natureplast الاستومرهایی هستند که می توانند 100٪ زیست تخریب پذیر و کمپوست پذیر مطابق با استانداردهای مورد استفاده (EN 13432) باشند و تا حدی زیستی هستند. این الاستومرهای زیستی را می توان عمدتاً در تجهیزات استاندارد قالب گیری تزریقی پردازش کرد و برای کاربردهایی که نیاز به انعطاف پذیری و خواص مکانیکی خوب دارند در نظر گرفته شده اند. بازارها: الاستومرهای ترموپلاستیک... خواص: انعطاف پذیری بالا. خواص مکانیکی خوب. زیستی (37%)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌تجزیه‌پذیر قابل کمپوست انعطاف‌پذیری خوب محتوای منبع تجدیدپذیر	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EN 13432	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	91	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کرنش کششی	470 %	-	ISO 527-2
اتلاف سایش	35.0 mm³	-	ISO 4649
تنش کششی		-	ISO 527
	9.50 MPa	1377.86 psi	-
	25.0 MPa	3625.95 psi	-
استحکام پارگی	120 kN/m	-	ISO 34-1

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای زیست‌محور	37 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.