DIAMALOY ENGINEERED ALLOYS 808 C2 WW

تولیدکننده	Network Polymers, Inc.	**دسته بندی**	PC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DIAMALOY ENGINEERED ALLOYS 808 C2 WW یک محصول آلیاژ پلی کربنات (PC Alloy) است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول: کاربردهای تماس با مواد غذایی. خصوصیات شامل: سازگار با REACH سازگار با RoHS سازگار با WEEE

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
	EU 2002/96/EC (WEEE)	-	-
	FDA 21 CFR 174.105	-	-
	FDA 21 CFR 175.105(b)(3)(viii)	-	-
	FDA 21 CFR 176.170(c)، جدول 2،	-	-
	شرط C	-	-
	FDA 21 CFR 176.170(c)، جدول 2،	-	-
	شرط D	-	-
	FDA 21 CFR 176.170(c)، جدول 2،	-	-
	شرط E	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	FDA 21 CFR 176.170(c)، جدول 2، شرط F FDA 21 CFR 176.170(c)، جدول 2، شرط G FDA 21 CFR 177.1580		
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	3.0 g/10 min	-	-
	12 g/10 min	-	-
	78 g/10 min	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.50 to 0.70 %	-	ASTM D955
جذب آب		-	ASTM D570
	0.15 %	-	-
	0.35 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	55.2 MPa	8006.1 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	110 J/m	2.06 ft·lb/in	ASTM D256
ضربه Izod معکوس	بدون شکست	-	ASTM D256
ضربه Gardner	J	-	ASTM D5420

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 77.8	F° 172.04	ASTM D648

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
عبور نور (Transmittance)	% 90.0	-	ASTM D1003
کدورت (Haze)	% 1.0	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.