NEXT PCR PA6 G33-300PCR

تولیدکننده	NEXT Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	۳۳٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NEXT PCR PA6 G33-300PCR یک ماده پلی آمید 6 (نایلون 6) پر شده با 33٪ الیاف شیشه است. در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم NEXT PCR PA6 G33-300PCR عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز، قابلیت فرآیندپذیری خوب، استحکام بالا. کاربرد معمول NEXT PCR PA6 G33-300PCR: مبلمان

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 33% پرکننده بر اساس وزن	-	-
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب استحکام بالا	- -	- -
کاربردها	مبلمان	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها، بازیافتی	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.38 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	28 to 32 g/10 min	-	Internal Method
سختی Rockwell	120	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	165 MPa	23931.27 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	3.0 %	-	ASTM D638
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	96 J/m	1.8 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	204 C°	399.2 F°	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.