# NEXT REGRIND PA6 8233-300RG

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | NEXT Specialty Resins, Inc. | **دسته بندی** | Nylon 6 |
| **فیلر** | الیاف شیشه | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

NEXT REGRIND PA6 8233-300RG یک ماده پلی آمید 6 (نایلون 6) پر شده با الیاف شیشه است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی در دسترس است. ویژگی های مهم NEXT REGRIND PA6 8233-300RG عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز، قابلیت فرآیندپذیری خوب، استحکام بالا. کاربرد معمول NEXT REGRIND PA6 8233-300RG: مبلمان

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | الیاف شیشه‌ای | - | - |
| **محتوای بازیافتی** | بله | - | - |
| **ویژگی‌ها** | قابلیت پردازش خوب<br>استحکام بالا | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | مبلمان | - | - |
| **شکل ظاهری** | سیاه | - | - |
| **اشکال** | خرد کردن مجدد | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.38 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 26 to 30 g/10 min | - | Internal Method |
| **سختی Rockwell** | 120 | - | ASTM D785 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 163 MPa | 23641.19 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 2.0 % | - | ASTM D638 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 91 J/m | 1.7 ft·lb/in | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 204 C° | 399.2 F° | ASTM D648 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.