NEXT REPROCESSED PA6 8267-300R

تولیدکننده	NEXT Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	۴۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

NEXT REPROCESSED PA6 8267-300R یک ماده پلی‌آمید 6 (نایلون 6) پر شده با 40% الیاف شیشه است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی‌های مهم NEXT REPROCESSED PA6 8267-300R عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز، پایداری ابعادی خوب، مقاوم در برابر حرارت. کاربرد معمول NEXT REPROCESSED PA6 8267-300R: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 40% پرکننده بر اساس وزن	-	-
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب مقاومت حرارتی بالا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها، بازیافتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.48 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	37 to 43 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	190 MPa	27557.22 psi	ASTM D790
استحکام کششی	103 MPa	14938.91 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	2.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	190 MPa	27557.22 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	69 J/m	1.29 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	199 C°	390.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.