# NEXT SIGNATURE PA6 GM40-300

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | NEXT Specialty Resins, Inc. | **دسته بندی** | Nylon 6 |
| **فیلر** | ۴۰٪ شیشه/معدنی | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

NEXT SIGNATURE PA6 GM40-300 یک ماده پلی آمید 6 (نایلون 6) است که با 40% شیشه\ماده معدنی پر شده است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم NEXT SIGNATURE PA6 GM40-300 عبارتند از: پایداری ابعادی خوب، قابلیت فرآیندپذیری خوب. کاربرد معمول NEXT SIGNATURE PA6 GM40-300: خودرو

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | شیشه\معدنی، 40% پرکننده به وزن | - | - |
| **ویژگی‌ها** | پایداری ابعادی خوب<br>قابلیت قالب‌گیری خوب | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی | - | - |
| **شکل ظاهری** | سیاه | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.48 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی Rockwell** | 120 | - | ASTM D785 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 124 MPa | 17984.71 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 3.0 % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 6890 MPa | 999311.82 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 53 J/m | 0.9927 ft·lb/in | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 204 C° | 399.2 F° | ASTM D648 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.