Next PC CXF-01NC

تولیدکننده	NEXT Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیب طبیعی FR PC بدون پرکننده کاربردهای محصول الکتریکی/الکترونیکی، لوازم خانگی، صنعتی، پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی، سخت‌افزار ارتباطات از راه دور، خازن‌ها، CDها، DVD، دیسک‌های فشرده، LCD و غیره مزایا ثبات ابعادی خوب و مقاومت حرارتی بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب مقاومت حرارتی بالا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی محفظه‌ها کاربردهای صنعتی کاربردهای پزشکی/بهداشتی مخابرات	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D955
	0.50 %	-	-
	0.50 %	-	-
جذب آب		-	ASTM D570
	0.30 %	-	-
	0.35 %	-	-
سختی Rockwell	120	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2300 MPa	333587.4 psi	ASTM D638
استحکام کششی	62.0 MPa	8992.36 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	2250 MPa	326335.5 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	92.0 MPa	13343.5 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار (سطحی)		-	ASTM D256
	12.0 kJ/m²	5.71 ft·lb/in²	-
	70.0 kJ/m²	33.31 ft·lb/in²	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 138	F° 280.4	-
	C° 126	F° 258.8	-
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 141	F° 285.8	ASTM D1525
CLTE	7.0E-5 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
رسانندگی گرمایی	0.20 W/m/K	-	ASTM C177

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+15 ohms	-	IEC 60093
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093
استحکام الکتریکی	28 kV/mm	-	IEC 60243-1
ثابت دی‌الکتریک	3.00	-	ASTM D150
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	120 C°	248.0 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 hr to 4.0	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	270 to 280 °C	518.0 - 536.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	280 to 290 °C	536.0 - 554.0 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	290 to 300 °C	554.0 - 572.0 F°	-
دمای قالب	80.0 to 110 °C	176.0 - 230.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.