NEXUS PE LL067-935

تولیدکننده	Nexus Resin Group, LLC.	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن خطی با چگالی کم برای کاربردهای قالب گیری چرخشی Nexus HDPE LL067-935 برای کاربردهای قالب گیری چرخشی مانند اشیاء توخالی بزرگ، تجهیزات زمین بازی و درام ها طراحی شده است. مشخصه آن مقاومت عالی در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی (ESCR)، استحکام ضربه کم و مقاومت در برابر تاب برداشتن است. LL067-935 تثبیت شده در برابر UV است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) مقاومت در برابر ضربه دما پایین مقاوم در برابر تاب	- - - -	- - - -
کاربردها	درام‌ها اسباب‌بازی‌ها	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA رتبه‌بندی نامشخص	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری چرخشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.935 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.7 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D638
مدول خمشی	601 MPa	87167.84 psi	ASTM D790
ضربه در دمای پایین		-	ARM
	61.0 J	-	-
	203 J	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	50.0 C°	122.0 F°	-
	35.0 C°	95.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.