# Niche PA66GF13BK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Niche Polymer, LLC | **دسته بندی** | Nylon 66 |
| **فیلر** | ۱۳٪ الیاف شیشه | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Niche PA66GF13BK یک ماده پلی آمید 66 (نایلون 66) است که با 13٪ الیاف شیشه پر شده است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | الیاف شیشه، 13% پرکننده بر اساس وزن | - | - |
| **شکل ظاهری** | سیاه | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | % 0.55 | - | ASTM D955 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 106 MPa | 15374.03 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 3.5 % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 4830 MPa | 700533.54 psi | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | 171 MPa | 24801.5 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف** | 190 J/m | 3.56 ft·lb/in | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 227 C° | 440.6 F° | ASTM D648 |
| **دمای ذوب** | 154 C° | 309.2 F° | ASTM D789 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.