Niuk 60GP10

تولیدکننده	Shanghai Niuk New ,.Plastic Technology Co .Ltd	**دسته بندی**	PBT
فیلر	۱۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Niuk 60GP10 یک ماده پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) است که با 10٪ الیاف شیشه پر شده است. این محصول در آسیا اقیانوسیه موجود است. ویژگی های مهم Niuk 60GP10 عبارتند از: دارای درجه اشتعال، مقاوم در برابر خوردگی، مقاوم در برابر حرارت، جذب رطوبت کم، صلب. کاربردهای معمول عبارتند از: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی قطعات مهندسی/صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 10% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر خوردگی خواص الکتریکی خوب مقاومت حرارتی بالا سختی بالا جذب رطوبت پایین	- - - - -	- - - - -
کاربردها	اتصال‌دهنده‌ها کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی چرخ دنده‌ها قطعات پمپ	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کلیدها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.35 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ISO 2577
	0.70 to 0.90 %	-	-
	1.5 to 1.7 %	-	-
محتوای خاکستر	10 %	-	ISO 3451

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	85.0 MPa	12328.23 psi	ISO 527-2/50
کرنش کششی	3.0 %	-	ISO 527-2/50
مدول خمشی	3500 MPa	507633.0 psi	ISO 178
تنش خمشی	120 MPa	17404.56 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ISO 179
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	35 kJ/m²	16.65 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	200 C°	392.0 F°	ISO 75-2/B
	180 C°	356.0 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	205 C°	401.0 F°	ISO 306/B120

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.